



Technický list 04.39 MAMUT GLUE TOTAL

Výrobek Je vysoce kvalitní, profesionální a univerzální lepidlo na bázi MS polymerů, které vykazuje extrémně vysokou pevnost v tahu a vysokou konečnou přídržnost. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Lepení a těsnění ve vnitřním a vnějším prostředí budov;
- ▣ Velmi dobrá přilnavost k podkladu bez použití primeru i na vlhké povrchy;
- ▣ Vysoká počáteční přídržnost, lepení lehkých stavebních materiálů bez nutnosti fixace;
- ▣ Extrémně vysoká konečná pevnost v tahu až 50 kg/cm²;
- ▣ Rychlé vytvrzení, bez zápachu a smršťení při vulkanizaci;
- ▣ Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu;
- ▣ Nepůsobí korozivně na kovy;
- ▣ Trvale pružné, odolné UV záření, plísním a povětrnosti (voda, mráz, sníh);
- ▣ Absorbuje akustické a mechanické vibrace;
- ▣ Brousitelný, po úplném vytvrzení přetíratelný disperzními barvami;

Použití

- Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu;
- Univerzální lepidlo pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS, PUR polyester, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika často bez použití primeru;
- Lepení konstrukčních dílů automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, lodí, fasád, nábytku;
- Univerzální lepidlo a tmel pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž.

Balení Kartuše po 290 ml
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	MS polymer	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,40	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 5 - 10	
Rychlost vytvrzení	mm	2 - 3	(za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stékovost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Dilatační schopnost	%	± 25	
Tažnost	%	400	
Modul 100%	MPa	2,4 (N/mm ²)	
Pevnosti v tahu	MPa	5,0 (N/mm ²)	(dle DIN 53 504)
Tvrдость dle Shore A(3s)	°	70 ± 3	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C < +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro trvalé použití pod vodou, dále se nedoporučuje na PE, PP, PVB, Teflon, voskované podklady, neoprén, asfalt a živичné podklady a skelné izolace.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 04.39 MAMUT GLUE TOTAL

- Podklad** Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
- Pokyny** Nasadíte aplikační špičku a seřízněte na požadovanou šířku. Nanášejte na jednu stranu lepeného spoje. Aplikujte přiměřené množství vzhledem k hmotnosti a velikosti lepeného předmětu. U velkých ploch se doporučuje seříznout špičku do tvaru „V“ pro zvýšení účinku stykových ploch. Lepené plochy k sobě přiložte a přitlačte s mírným posunutím do 10 minut.
- Pozn.: Při aplikaci přes speciálně upravenou špičku, je možné z jednoho balení vytlačit okolo 4 bm.
- Upozornění** Před vytvrzením (2-3mm / 24hodin při 23°C) nezatěžujte lepený spoj vnějšími silami.
- Čištění** Materiál: ihned technickým benzínem.
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 04.39».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 05.01.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100